



CIMBRABAU

RECUBRIMIENTO EPÓXICO BICOMPONENTE

DESCRIPCIÓN

CIMBRABAU ES UN RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES (A Y B), QUE AL MEZCLARSE PRODUCEN UN LÍQUIDO DE BAJA VISCOSIDAD, ELABORADO ESPECIALMENTE PARA PROTEGER LAS CIMBRAS DE MADERA.

USOS

CIMBRABAU SE EMPLEA:

- PARA PROTEGER CIMBRAS DE TRIPLAY, POLINES, TARIMAS, VIGAS, TABLONES, ETC.
- COMO RECUBRIMIENTO DE MUEBLES, PUERTAS, POSTES.

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **CIMBRABAU**:

- FORMA UNA PELÍCULA TRANSPARENTE SOBRE LA MADERA PARA PROTEGERLA Y EVITAR DEFORMACIONES O PUTREFACCIÓN.
- TIENE EXCELENTE ADHERENCIA A LA MADERA.
- INCREMENTA LA VIDA ÚTIL DE LA CIMBRA PROTEGIDA, HASTA TRES VECES.
- FORMA UNA PELÍCULA LISA QUE FACILITA EL DESCIMBRADO Y MEJORA LA APARIENCIA DEL CONCRETO.

RECOMENDACIONES

- MEZCLE UNIDADES COMPLETAS.
- NO APLIQUE EN LUGARES CERRADOS.
- EVITE LA INHALACIÓN PROLONGADA.

- EL TRIPLAY DE LA CIMBRA DEBE PROTEGERLO EN LOS CANTOS PARA EVITAR DELAMINACIÓN.

APLICACIÓN

LIJE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR CUALQUIER MATERIAL QUE NO ESTE FIRMEMENTE ADHERIDO. LA MADERA DEBE ESTAR SECA Y LIBRE DE CUALQUIER TRATAMIENTO.

MEZCLE PERFECTAMENTE EL COMPONENTE "B" EN EL COMPONENTE "A" CON AGITACIÓN VIGOROSA Y ARRASTRANDO EL MATERIAL DE LAS PAREDES DEL BOTE HASTA OBTENER UNA APARIENCIA UNIFORME.

TENIENDO LA SUPERFICIE Y LA MEZCLA YA PREPARADAS APLIQUE POR MEDIO DE BROCHA, RODILLO O PISTOLA; PARA LA APLICACIÓN DE UNA SEGUNDA CAPA, DEJE SECAR 3 hrs. LA PRIMERA CAPA.

ESPERE 24 hrs. DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN PARA USAR LA CIMBRA.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

CIMBRABAU RINDE DE 4 A 6 m² /L. A DOS MANOS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- NO APLIQUE NI ALMACENE CERCA DE FLAMAS O CHISPAS.
- DURANTE SU APLICACIÓN USE GUANTES Y GAFAS DE PROTECCIÓN.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN

- UNIDADES DE 8 L.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: 5115-0050, 5115-3570, 5558-6705; Fax: 5758-3306

Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>



- UNIDADES DE 38 L.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	ÁMBAR
OLOR	-----	A HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.92-0.94 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-244	32-36 %
VISCOSIDAD BROOKFIELD	D-2196	150 – 200 cps
TOXICIDAD	-----	POR INHALACIÓN POR CONTACTO.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO, VENTILADO Y ALEJADO DE FLAMAS Y CHISPAS.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

NOTA

BAUTECH GARANTIZA AMPLIAMENTE LOS PRODUCTOS QUE FABRICA Y COMERCIALIZA BAJO LAS NORMAS DE CALIDAD QUE RIGEN EL MERCADO MEXICANO, RESPALDADO CON LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS EN EL AMPLIO CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN. LAS INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN QUE SE MENCIONAN EN LAS FICHAS TÉCNICAS SON UNA GUIA PARA EL PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DEBE HACER SUS PRUEBAS PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO. COMO LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, LA RESPONSABILIDAD, EN CASO DE PRODUCTO DEFECTUOSO COMPROBADO, SE LÍMITA A LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL, SIN ACEPTAR EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE OTRO TIPO DE RESPONSABILIDAD.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: 5115-0050, 5115-3570, 5558-6705; Fax: 5758-3306

Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>